



**Scelleur laque à poncer pour bois**

**31-081**



**Description**

Formulé pour être employé comme couche d'apprêt sur les surfaces de bois, neuves ou remises à neuf, devant recevoir un fini transparent, ce scelleur laque sèche au toucher en quelques minutes et est très facile à dépolir au papier sablé ou à la laine d'acier. On peut l'utiliser pour apprêter le bois des planchers devant être recouvert d'un vernis uréthane.

**Usages**

Pour l'intérieur seulement. Comme scelleur sur tout genre de surfaces en bois: portes, meubles, boiseries, planchers, etc.

**Préparation de la surface**

La surface à recouvrir doit toujours être propre, sèche, sans poussière ni souillure et libre de matière grasse, de vieux finis ou teinture contenant de la cire ou à base de silicone. Grattez et lavez les excès de résine des nœuds au solvant avant de sceller.

**Mode d'emploi**

Prêt à l'emploi. Il suffit de mélanger légèrement le contenu. Appliquez généreusement et uniformément au pinceau ou au rouleau sur une surface convenablement préparée. Ne pas réduire ce produit. Il est recommandé de sabler légèrement entre chaque application. La température de l'air ambiant, du produit et de la surface à recouvrir ne doit pas être inférieure à 10 °C ou supérieur à 30 °C.

**Restrictions**

Ne peut être appliqué sur des anciens finis, ni être mélangé à d'autres produits.

**Mesures de sécurité**

Contient de l'alcool méthylique et toluène. Évitez le contact avec les yeux et l'inhalation des vapeurs. Ne peut être rendu non toxique. Tenir loin de la flamme nue et des étincelles. N'utilisez que dans un espace bien aéré. Bien refermer le contenant après usage et garder hors de la portée des enfants. Le port d'un masque est fortement recommandé.

<b>FICHE TECHNIQUE</b>		
<b>Point d'éclair</b> 4 °C (vase clos)	<b>Temps de séchage</b> Au toucher : 15 minutes à 21 °C <b>Avant de repeindre : 2 heures</b>	<b>Coloration</b> Non disponible
<b>Extrait sec pondéral</b> 15.5 % en poids – <b>11 % en volume</b>	<b>Entreposage</b> Entre 4 °C et 26 °C	<b>Couleur</b> Clair
<b>Viscosité</b> 35 à 40secondes (Coupe Ford #4)	<b>Taux d'étalement</b> De 10 à 12 mètres carrés/litre	<b>Bases disponibles</b> n/d
Lustre <b>Satiné</b>	<b>Diluant</b> <b>Diluant de laque</b>	