

# APPRÊT SCELLEUR ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR DULUX LIFEMASTER 59113

Produit à base d'eau

Fiche technique



## Spécification technique (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 29 % (+/- 1 %)  
Solides en poids – 44 % (+/- 1 %)

### Composés organiques volatils (COV)\*

Selon ASTM D3960-05 : < 1 g/L

\*Aucune émission de COV n'a été détectée par la Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA) utilisant le test 24. Formulé sans composés organiques volatils, mais l'ajout d'un colorant introduira des COV.

Réglementation canadienne : < 200 g/L

### Couleur

Blanc (peut être teinté aux couleurs pastel pâles, max 1 oz de colorant par litre)

### Niveau de lustre

• S/O

### Couverture pratique

380 - 420 pi<sup>2</sup> par 3,78 litres

9 - 10 pi<sup>2</sup> par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

### Type de résine

• 100 % acrylique

**Viscosité\*** Prêt à utiliser (100 – 108 unités Krebs)

**Inflammabilité** Ininflammable

**Point d'éclair\*** S/O

### Épaisseur de feuil recommandée\*

- Humide : 4,0 mils
- Sec : 1,2 mils

### Temps de séchage\* à 77 °F / 25 °C – 50 % humidité relative

*\*Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir après : 2 heures

\*Source des données techniques : 59113

## Description du produit

L'Apprêt scelleur latex d'intérieur Dulux Lifemaster est un produit haut de gamme 100 % acrylique formulé sans ajout de solvants organiques ou à base de pétrole, éliminant l'émission de composés organiques volatils dans l'atmosphère.

Apprêt scelleur latex d'intérieur Dulux Lifemaster 59113

- Excellente adhérence
- Excellent pouvoir cachant
- Bonnes propriétés de scellement
- Ponçage facile
- Pratiquement sans odeur pendant et après l'application, rendant ce produit idéal pour les applications commerciales et institutionnelles
- Peut être recouvert de peinture au latex ou alkyde

## Utilisations prévues

Dulux Lifemaster 59113 est conçu pour apprêter et sceller les murs, plafonds, moulures et portes intérieurs neufs et non peints. Il peut également être utilisé sur des surfaces bien préparées, y compris les anciennes peintures alkydes ou à l'huile.

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels et commerciaux
- Plâtre non peint, placoplâtre, stuc, maçonnerie et bois

## Homologations – en novembre 2013

Approuvé pour :

- MPI – Catégorie 149
- MPI – Catégorie 50

Conforme aux exigences de :  
LEED® Canada – CI (2006) et NC & CS

Garantie : Akzo Nobel Canada Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.

Édition d'novembre 2013



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre.

- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**Surfaces préalablement peintes** : Apprêter les zones réparées ou nues, ou toute la surface si nécessaire.

**Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre** doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

**Bois neuf** : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

### Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Peut être recouvert de couches de finition au latex ou alkydes.

### Conditions d'application

Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

### Outils

- Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau – 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

\*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

## SYSTÈMES RECOMMANDÉS

### Pour toutes les surfaces recommandées :

- Apprêt scelleur latex d'intérieur Dulux Lifemaster 59113 – une couche sur toute la surface.
- Couche de finition appropriée Glidden ou Dulux – 2 couches pour une meilleure durabilité et apparence.

### Nettoyage

Nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau chaude savonneuse. Essuyer tout renversement à l'aide d'un linge humide.

### Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

NE DOIT PAS GELER

### Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

### Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits,  
composer : 1-(800)-387-3663  
[www.dulux.ca](http://www.dulux.ca)